

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestBond SA101**

Ngày tạo: **01.04.2025**

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestBond SA101 là keo dán một thành phần gốc polymer acrylic cải tiến, chuyên dùng cho thi công dán các loại tấm vật liệu trong xây dựng như ván sàn gỗ, các tấm sàn nhựa vinyl, các loại vải giả da, tấm PE,... nhằm tăng cường khả năng bám dính.

ỨNG DỤNG

- Dán các tấm ván sàn gỗ, tấm sàn nhựa vinyl.
- Dán các loại vải giả da, các tấm nhựa LDPE, HDPE, ... và nhiều loại tấm nhựa khác.
- Dán các tấm pa-nen sợi khoáng dùng cho mục đích cách âm, cách nhiệt...

ƯU ĐIỂM

- Dạng lỏng một thành phần được pha sẵn, chỉ cần lấy ra và sử dụng.
- Dễ dàng thi công bằng các dụng cụ như ru lô, cọ, vòi phun, ...
- Thời gian thi công kéo dài đến 24 giờ sau khi lăn keo.
- Độ bám dính và chống thấm tốt.
- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Không độc hại.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Acrylic copolymer biến tính.

Trạng thái: Chất lỏng sệt, màu trắng

Định mức sử dụng: 10 ÷ 15 m²/kg (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt).

Đóng gói: 04 kg/thùng.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ trọng: 1.03 ± 0.02 kg/lít (25°C).

pH: 6.5 ± 1.5 (25°C).

Thời gian khô bề mặt: 120-180 phút/0.1mm (tùy thuộc vào điều kiện môi trường thi công).

Cường độ bám dính: ≥ 0.5 MPa.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestBond SA101**

Ngày tạo: **01.04.2025**



- Bề mặt nền, tường trước khi thi công phải được tạo phẳng và làm sạch đúng yêu cầu bằng những biện pháp thích hợp. Đặc biệt, nếu bề mặt bị nhiễm dầu, nhớt, mỡ... phải được xử lý triệt để trước khi thi công BestBond SA101.
- Bề mặt các tấm vật liệu dán phải sạch sẽ, không bám bụi bẩn.

QUY TRÌNH THI CÔNG

Thi công:

Dùng ru lô, cọ quét hoặc vòi phun đều một lớp BestBond SA101 lên bề mặt nền, để cho lớp keo khô mặt và keo trở nên trong suốt trong thời gian tối thiểu 30 phút.

Tiến hành dán các tấm vật liệu lên các vị trí nền đã được lăn BestBond SA101 như trên.

Tùy trường hợp dán vật liệu có thể lăn BestBond SA101 trên bề mặt các tấm vật liệu cần dán hoặc trên bề mặt nền, hoặc trên cả hai bề mặt.

Lưu ý:

- Thời gian cho phép thi công dán vật liệu sau khi lăn BestBond SA101 là trong vòng 24h ở nhiệt độ 10÷35°C, đảm bảo bề mặt keo không bị dính bụi.
- Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào BestBond SA101 khi sử dụng.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc bằng nước sạch và xà phòng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Sản phẩm không thuộc loại độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, BestBond SA101 có tính kiềm nên có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ... khi sử dụng sản phẩm.
- Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.