

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: BestClean R12

Ngày tạo: 01.04.2025



MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestClean R12 là chất tẩy rửa chuyên dụng dành cho thép mức độ vừa và nặng.

ỨNG DỤNG

- Tẩy rửa thép và các bề mặt vật liệu, dụng cụ chế tạo từ thép.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng tẩy rửa: Cấp C theo TCVN 8790:2011.
- Không làm ảnh hưởng tới cường độ bám dính giữa bê tông hoặc các vật liệu mới lên thép.
- Không gây ăn mòn thép.
- Tiện dụng, thi công đơn giản.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Hỗn hợp axit vô cơ kết hợp với các muối hữu cơ, phụ gia.

Trạng thái: Chất lỏng màu nâu nhạt.

Định mức sử dụng: 1 lít sản phẩm cho 8 – 12 m² sắt thép trong một lần quét (tùy theo điều kiện bề mặt và mức độ rỉ của thép). Đối với thép bị rỉ nặng cần quét tối thiểu 2 lớp.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ trọng: 1.25 ± 0.02 kg/lít (ở 25°C).

Độ pH: < 3 (ở 25°C).

Thời gian khô mặt: 1 giờ

Thời gian khô hoàn toàn: 3 giờ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Vệ sinh thép sơ bộ nếu bề mặt thép dính bẩn, dầu mỡ và các lớp rỉ nặng để bong tróc nếu có.

QUY TRÌNH THI CÔNG

Thi công:

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestClean R12**

Ngày tạo: **01.04.2025**



Dùng chổi quét, bình phun xịt lên bề mặt cần xử lý, hoặc có thể ngâm trực tiếp sắt thép vào sản phẩm từ 15 - 30 phút. Lớp sau thi công cách lớp trước từ 5 - 20 phút.

Sau 3 giờ kể từ khi thi công có thể tiến hành xịt rửa lại bề mặt bằng nước sạch và đổ bê tông hoặc sử dụng thép như bình thường.

Lưu ý:

Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng.

Nên thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với nước. Không được pha loãng sản phẩm với nước.

Trong quá trình thi công nếu bề mặt thép bị tiếp xúc với nước thì sẽ sinh ra các hạt màu trắng bám lên thép nhưng điều đó không gây ảnh hưởng đến tính chất của thép.

VỆ SINH

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Sản phẩm gây dị ứng, ăn mòn da. Phải mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm.
- Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng,... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.