



BestFast AS206

Mar. 2022 Version

Phụ gia đóng rắn nhanh cho vữa và bê tông phun

Mô tả:

BestFast AS206 là một phụ gia công nghệ cao, dạng bột khô, được làm từ các chất vô cơ đặc biệt có tác dụng điều chỉnh, tăng tốc quá trình ninh kết và đóng rắn cho vữa và bê tông phun, thích hợp để sử dụng trong thời tiết nhiệt đới và nắng nóng.

Công dụng:

BestFast AS206 được thiết kế để ứng dụng cho cả quy trình phun ướt lẫn phun khô cho các lĩnh vực như:

- Bảo vệ tạm thời và vĩnh viễn vách đá trong công tác đào hầm, mỏ quặng.
- Bê tông phun chất lượng cao cho các hạng mục gia cường, sửa chữa, ...
- Công tác thoát nước bằng quy trình phun khô.

Ưu điểm :

BestFast AS206 có những ưu điểm sau:

- Dễ dàng kiểm soát thời gian ninh kết và đóng rắn tùy theo liều lượng sử dụng.
- Không làm giảm cường độ thiết kế của bê tông hoặc vữa phun.
- Tăng độ bám dính cho vữa và bê tông phun lên vách và trần kết cấu.
- Giảm tối đa lượng bê tông rơi vãi và bị bật lại nên tiết kiệm về chi phí.
- Không chứa kiềm nên không hại da tay và không gây ô nhiễm nguồn nước.
- Không chứa clorua gây ăn mòn cốt thép và sợi thép gia cố.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng tồn tại: Dạng bột màu trắng

Thành phần hóa học: Gốc vô cơ với các tác nhân hoạt động đặc biệt.

Đóng gói: 20 kg/ bao

Hạn sử dụng: 06 tháng trong bao bì chưa khai và được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ +5°C đến +30°C và tránh ánh sáng trực tiếp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích 1.25 ± 0.05 kg/lít

Hàm lượng Cl⁻: Không

Nhiệt độ thi công: Không nên dưới 15°C. Nhiệt độ thi công càng thấp thì liều lượng sử dụng càng tăng.

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng:

Liều lượng sử dụng thông thường của BestFast AS206 là $2 \div 6\%$ so với khối lượng xi măng, tùy thuộc vào các yêu cầu mong muốn về thời gian ninh kết, đóng rắn và các điều kiện như: phương pháp thi công, loại xi măng, hàm lượng xi măng, tỷ lệ nước/xi măng, tình trạng bề mặt, điều kiện môi trường thi công, ...
Khuyến cáo: Nên thử trước sản phẩm để có liều lượng sử dụng thích hợp cho từng mục đích sử dụng cụ thể.

Liều dùng tham khảo:

- Giảm bê tông bột ra hoặc thi công vách đứng: $3 \div 5\%$
- Yêu cầu cường độ sớm hoặc phun lên trần: $4 \div 6\%$

Thi công:

Hiệu quả của BestFast AS206 còn tùy thuộc vào hàm lượng, loại và thời gian lưu kho của xi măng. Nó còn tùy thuộc vào nhiệt độ của bê tông phun, khu vực thi công, điều kiện nền và phương pháp thi công bê tông phun. Trong qui trình phun khô đặc tính của BestFast AS206 còn phụ thuộc đáng kể vào lượng nước được thêm vào trong khi phun.

Định lượng: BestFast AS206 được thêm vào bê tông bằng thiết bị định lượng cho vật liệu dạng bột.

Lưu ý về thi công/ giới hạn:

Trong trường hợp BestFast AS206 được chuyển trạng thái lỏng thì thùng chứa và ống bơm định lượng phải được vệ sinh sạch trước khi chứa, bơm BestFast AS206.

Các phần kim loại tiếp xúc trực tiếp với BestFast AS206 phải được làm bằng thép không rỉ để tránh bị ăn mòn.

Khi sử dụng xi măng bèn sunfat, cường độ vữa hoặc bê tông có thể phát triển chậm hơn.

Hiệu quả của sản phẩm có thể khác nhau tùy vào điều kiện thi công cụ thể ở mỗi nơi.

Vệ sinh:

Vệ sinh các thiết bị, dụng cụ bằng nước sạch sau khi sử dụng.
Đổ bỏ chất thải theo quy định của địa phương.

An toàn:

BestFast AS206 không độc hại nhưng có thể gây ra dị ứng với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu.

Nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm.

Không để sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm, các vật dụng gia dụng, tránh xa tầm tay của trẻ em.

Khi bị rơi vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi gặp bác sỹ để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.