

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestHard MA153**

Ngày tạo: **04.03.2025**



MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestHard MA153 là hardener dạng bột trộn sẵn, rắc khô cho sàn bê tông, bao gồm xi măng portland, cốt liệu tổng hợp có độ cứng siêu cao, thành phần tạo màu và phụ gia chuyên dụng.

ỨNG DỤNG

BestHard MA153 dùng để gia tăng độ cứng bề mặt nền, sàn và các tấm bê tông nhằm làm tăng khả năng chịu mài mòn, chống trầy xước, giảm khả năng phát sinh bụi bề mặt trong quá trình sử dụng. BestHard MA153 thích hợp sử dụng cho các bề mặt sàn chịu sự mài mòn nghiêm trọng cần độ cứng đặc biệt như: nền, sàn nhà kho, xưởng sản xuất, garage, bãi đậu xe, tuyến lưu thông, bến tàu, xưởng chứa máy bay,...

ƯU ĐIỂM

- Chế biến sẵn dễ sử dụng, chất lượng cao, ổn định.
- Khả năng chống mài mòn cao.
- Giảm tối đa khả năng phát sinh bụi.
- Tăng cao khả năng chịu va đập.
- Tăng khả năng kháng dầu mỡ.
- Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Xi măng, cốt liệu tổng hợp, phụ gia.

Trạng thái: Dạng bột khô.

Màu sắc: Màu xám hoặc xanh

Định mức sử dụng: ~ 5 kg/m² (có thể cao hơn cho các trường hợp cụ thể)

Đóng gói: 25 kg/bao.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ cứng cốt liệu (thang Mohs): ≥ 9

Cường độ nén: ≥ 70 N/mm².

Kháng hóa chất: BestHard MA153 khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo nên bề mặt đặc chắc, tăng khả năng kháng dầu mỡ. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về mặt kháng hóa chất như các sản phẩm gốc xi măng khác.

Thời gian chờ đưa vào sử dụng:

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestHard MA153**

Ngày tạo: **04.03.2025**

Tùy vào nhiệt độ môi trường xung quanh và loại xi măng, phụ gia sử dụng trong bê tông mà thời gian đưa công trình vào sử dụng có thể thay đổi. Tuy nhiên, ở điều kiện thông thường thời gian đưa công trình vào sử dụng cho các điều kiện khác nhau như sau:

- Cho đi bộ: 2 - 3 ngày.
- Cho xe tải trọng nhẹ: 7 - 10 ngày.
- Cho lưu thông bình thường: 28 ngày.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bê tông thiết kế phải có đặc tính kỹ thuật phù hợp với mục đích sử dụng. Khi thi công bê tông, công tác đầm dùi và làm phẳng bề mặt phải thực hiện đúng yêu cầu.

QUY TRÌNH THI CÔNG

Thi công:

BestHard MA153 nên được rải thành hai lớp bằng tay. Thông thường khoảng 2/3 lượng BestHard MA153 được sử dụng cho lớp thứ nhất, lượng còn lại dùng cho lớp thứ hai.

Ngay khi lượng nước tách ra trên bề mặt bê tông bắt đầu khô và bê tông chuyển sang trạng thái dẻo (trước khi bắt đầu ninh kết) tiến hành xoa sơ bộ nhằm tạo độ phẳng cho bề mặt đồng thời hạn chế tối đa việc lẫn vữa xi măng bê tông lên bề mặt BestHard MA153 sau này.

Sau khi xoa sơ bộ xong, tiếp tục rải đều lớp thứ nhất lên bề mặt bê tông. Chờ đến khi BestHard MA153 hút đủ lượng hơi ẩm từ bê tông, & trở nên sậm màu và bê tông đạt độ dẻo quánh cần thiết, không bị lún sâu, dùng máy xoa tốc độ thấp với lưỡi xoa có góc nghiêng tối thiểu xoa ép lớp bột BestHard MA153 xuống bề mặt bê tông cho đến khi xuất hiện lớp vữa ướt đều trên bề mặt. Nên rải BestHard MA153 trước ở những khu vực mau khô như: chân cột, chân tường, cửa ra vào, cửa sổ...

Tiếp tục thực hiện việc rải lớp thứ hai ngay sau khi xoa xong lớp trước. Tuy nhiên, cần phải rải bù cho các khu vực bị thiếu của lớp thứ nhất nhằm đảm bảo cho bề mặt được phủ kín và đều màu. Việc xoa cũng được tiến hành như lớp thứ nhất tuy nhiên cần điều chỉnh tốc độ quay và độ nghiêng của lưỡi xoa cho phù hợp.

Xoa bóng:

Khi cần độ bóng cao, phải tăng độ nghiêng của lưỡi xoa thích hợp và xoa với tốc độ quay cao hơn.

Độ đồng màu, độ bóng và các tính chất cơ lý của sản phẩm phụ thuộc nhiều vào quá trình thi công. Thi công đúng quy trình sẽ cho kết quả công việc cao nhất.

Bảo dưỡng: Ngay sau thi công, phải tiến hành công tác bảo dưỡng để tránh sự mất nước sớm dẫn đến hiện tượng rạn nứt bề mặt. Nên sử dụng sản phẩm BestCure để bảo dưỡng để tránh hiện tượng rạn nứt và hoen ố bề mặt đặc biệt là BestHard MA153 có màu.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch và xà phòng. Khi vật liệu đóng rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp.

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestHard MA153**

Ngày tạo: **04.03.2025**



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Vật liệu có tính kiềm do đó có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc trực tiếp. Khi thi công nên mang găng tay cao su, kính bảo hộ lao động và khẩu trang.
- Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải rửa bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng cách.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.