



BestSeal AC414

July 2020 Version

Hợp chất chống thấm polymer-silicate biến tính, màng dẻo, hai thành phần

Mô tả : BestSeal AC414 là hợp chất chống thấm composite polymer-silicate, hai thành phần, là sự kết hợp giữa polymer biến tính, chất kết dính thủy lực, cốt liệu silicate, ... BestSeal AC414 có độ dẻo cao, độ bám dính tối ưu. Đặc biệt không bị nứt nẻ do lão hóa, tuổi thọ lâu dài, dễ sử dụng và an toàn ngay cả khi sử dụng cho nguồn nước sinh hoạt.

Ứng dụng: Dùng để chống thấm tường bao, sê-nô, ban-công, sân thượng, sàn toa-lét, mố, trụ, dầm cầu...

- Ưu điểm:**
- Độ bám dính, khả năng chống rạn nứt cao.
 - Thời gian khô nhanh, tiết kiệm thời gian chờ, tránh rủi ro do thời tiết.
 - Không bị nứt và bong tróc do co giãn vật liệu khi có ứng suất nhiệt.
 - Liên kết tốt với tất cả các bề mặt có nguồn gốc silicate.
 - Bền nước và chịu mài mòn cơ học cao, độ bền lâu dài.
 - Thi công đơn giản, dễ bảo dưỡng, tiết kiệm thời gian, nhân công.
 - Thời gian tạo màng nhanh nên mau đưa công trình vào sử dụng.
 - Không gây độc hại đối với người thi công.
 - Không độc, không gây ô nhiễm nguồn nước khi tiếp xúc trực tiếp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng tồn tại / Màu sắc:	Thành phần A: Chất lỏng trắng sữa. Thành phần B: Bột khô, xám trắng. Hỗn hợp A+B: Chất lỏng dẻo. Xám nhạt khi khô.
Đóng gói:	34 kg/bộ (Thành phần A: 14 kg. Thành phần B: 20 kg).
Điều kiện bảo quản:	Để nơi thoáng mát, khô ráo. Nhiệt độ từ 10-30 °C
Thời gian bảo quản:	Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa khai.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng thể tích:	Thành phần A:	1.02 kg/lít (25 °C)
	Thành phần B:	1.20 kg/lít (25 °C)
Khối lượng riêng:	Thành phần A:	1.02 ± 0.01 kg/lít (25 °C)
	Thành phần B:	2.88 ± 0.02 kg/lít (25 °C)
	Hỗn hợp A+B:	1.65 ± 0.05 kg/lít (25 °C)
Tỷ lệ pha trộn:	Thành phần A / Thành phần B = 7 / 10 (theo trọng lượng).	
Thời gian thi công:	Khoảng 45 phút @ 30 °C, RH = 50 %.	
Thời gian khô mặt:	180 phút @ 30 °C, RH = 50 %.	
Định mức sử dụng:	~ 0.75 ÷ 1.00 kg/m ² /lớp (tùy vào tình trạng bề mặt).	

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

