

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestSeal CE201**

Ngày tạo: **01.03.2025**



MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestSeal CE201 là hợp chất trộn sẵn, một thành phần có tính năng đóng rắn cực nhanh dùng để ngăn chặn tức thì sự rò rỉ của nước.

BestSeal CE201 được chế tạo từ xi măng đặc biệt và các loại hóa chất chuyên dụng khác, không chứa chloride nên không làm ăn mòn cốt thép.

ỨNG DỤNG

- Chặn nước áp lực tại các lỗ rò rỉ trên thành bể chứa nước.
- Chặn nước áp lực bị rò rỉ giữa các vách đá, hay khe giữa bê tông và thép.
- Sử dụng tại các khe của đường xe điện ngầm, cống, đường hầm, đập nước....

ƯU ĐIỂM

- Rất dễ thao tác, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước sạch.
- Không cần sử dụng thiết bị thi công, có thể trộn bằng tay.
- Đóng rắn và phát triển cường độ rất nhanh.
- Khả năng kết dính rất tốt.
- Khả năng ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao.
- Không bị nứt, hay co ngót khi đóng rắn.
- Không chứa clorua, không gây ăn mòn cốt thép, an toàn khi sử dụng.
- Thân thiện với môi trường.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trạng thái: Bột khô, màu xám xi măng.

Tỷ lệ trộn: BestSeal CE201 : Nước = 1.0 : (0.32 ÷ 0.35) (theo khối lượng)

Đóng gói: 01; 05, 25 kg/bao.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khối lượng thể tích: 1.25 ± 0.02 kg/lít.

Khối lượng riêng: 3.20 ± 0.02 kg/lít.

Thời gian đông cứng: 45 ÷ 90 giây (tùy theo nhiệt độ môi trường và lượng nước trộn)

QUY TRÌNH THI CÔNG

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestSeal CE201**

Ngày tạo: **01.03.2025**



- Đục bê tông hoặc đá hình chữ U xung quanh nơi rò rỉ nước. Lưu ý phải làm sạch những mảnh vụn vỡ, tạp chất & bề mặt cần trám bằng nước trước khi thi công.
- Nên cho BestSeal CE201 vào nước, trộn bằng tay với số lượng phù hợp vừa đủ sử dụng cho đến khi đồng nhất (không bị vón cục) và thi công ngay tức thì.
- Trám hỗn hợp vừa trộn vào vị trí đã đục sẵn, trám từ bên ngoài & thi công dần vào trung tâm nơi rỉ nước. Phải chặn các nơi bị rò rỉ nhỏ trước và dùng tay giữ chặt cho đến khi hỗn hợp đóng rắn. Sau đó loại bỏ lớp BestSeal CE201 dư ở bề mặt.
- Trường hợp áp lực nước hoặc kích thước lỗ rò rỉ quá lớn, phải chặn sơ bộ bằng chốt gỗ hoặc các vật liệu thích hợp trước khi áp dụng BestSeal CE201.

Lưu ý: Không được trộn BestSeal CE201 với các loại phụ gia, cát hay xi măng khác.

VỆ SINH

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Sản phẩm có tính kiềm. Không nên để da tiếp xúc lâu với sản phẩm
- Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng, phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.