

# Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestTile CE150**

Ngày tạo: **01.04.2025**

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestTile CE150 là keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, trộn sẵn, một thành phần. Khi sử dụng chỉ cần trộn đều với nước sạch.

BestTile CE150 được làm từ xi măng đặc biệt, cốt liệu khoáng chọn lọc và các phụ gia, polymer biến tính chuyên dụng.

## ỨNG DỤNG

- Dán gạch lát nền, sàn, sân thượng, hồ bơi, ...
- Dán gạch men ốp tường các loại tường đứng, tường nghiêng...
- Dán gạch trang trí, gạch bê tông giả cổ...
- Dán ngói lợp mái, ngói trang trí trong các trường hợp đặc biệt.
- Dán các tấm pa-nen sợi khoáng dùng cho mục đích cách âm, cách nhiệt...
- BestTile CE150 màu trắng có thể thay thế keo chà ron/ chít mạch phù hợp với nhiều màu gạch.

## ƯU ĐIỂM

- Độ dẻo cao, độ bám dính tốt, thời gian thi công, cho phép chỉnh sửa dài, không chảy vữa nên rất thuận tiện trong quá trình thi công, tiết kiệm vật tư và nhân công một cách đáng kể.
- Tính năng chống thấm cao hơn so với các loại vữa truyền thống vì trong thành phần có chứa các loại phụ gia đặc biệt.
- Trộn sẵn, một thành phần, định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha chế tại công trường.
- Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng.
- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

**Thành phần:** Xi măng chọn lọc, polymer, phụ gia chuyên dụng, cốt liệu khoáng.

**Trạng thái:** Dạng bột khô. Màu xám nhạt hoặc trắng.

**Khối lượng riêng:** Dạng bột khô:  $2.60 \pm 0.02$  kg/lít. Dạng ướt:  $1.80 \pm 0.02$  kg/lít.

**Tỷ lệ nước trộn:** 20 - 22 % so với trọng lượng bột.

**Định mức sử dụng:** Bình quân: 1.65 kg bột khô/1m<sup>2</sup>/1mm độ dày lớp keo.

**Đóng gói:** 25 kg/bao.

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

**Hạn sử dụng:** 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

# Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestTile CE150**

Ngày tạo: **01.04.2025**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Thông tin thi công:

- Nhiệt độ môi trường thi công: Tối thiểu +5 °C/ tối đa +35 °C.
- Thời gian thi công: ~ 60 phút kể từ lúc trộn (ở 27°C).

| Chỉ tiêu                | Kết quả  | Phương pháp thử  |
|-------------------------|--|------------------|
| Cường độ nén (MPa)      | ≥ 15   | ASTM C349-21     |
| Cường độ bám dính (MPa) | Điều kiện chuẩn: ≥ 1.0<br>Sau khi ngâm nước: ≥ 1.0<br>Sau khi gia nhiệt: ≥ 1.0 | TCVN 7899-2:2008 |

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt trước khi thi công phải được vệ sinh đúng yêu cầu, các mảng ba-vớ hoặc bụi bẩn, rong rêu, nấm mốc... phải được loại bỏ hoàn toàn bằng những biện pháp thích hợp. Đặc biệt, nếu bề mặt bị nhiễm dầu, nhớt, mỡ... phải được xử lý triệt để trước khi thi công BestTile CE150.
- Nên làm ẩm bề mặt trước khi thi công ít nhất 05 phút.

## QUY TRÌNH THI CÔNG

### Trộn:

Dùng một thùng sạch có dung tích thích hợp, cho lượng nước trộn tương ứng vào trước, cho cần khuấy có tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút chạy đều và tiếp tục cho từ từ lượng BestTile CE150 cần thiết vào trộn cho đến khi đồng nhất. Thời gian trộn thông thường khoảng 05 phút kể từ lúc kết thúc việc cho BestTile CE150 vào nước. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cụ thể để quyết định thời gian trộn thích hợp nhằm đảm bảo hỗn hợp đồng nhất, không bị vón cục.

### Thi công:

Dùng bàn chà sắt hoặc plastic có răng cưa thích hợp để trét đều hỗn hợp BestTile CE150 lên diện tích bề mặt cần dán gạch. Công tác dán gạch được tiến hành từ dưới lên trên theo hàng ngang. Dùng búa cao su và các dụng cụ thích hợp khác để chỉnh sửa vị trí viên gạch theo ý muốn.

Thời gian cho phép thi công và chỉnh sửa có thể kéo dài đến 30 phút kể từ lúc trộn BestTile CE150 với nước. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ môi trường, tình trạng làm ẩm bề mặt...

### Lưu ý:

- Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào BestTile CE150 khi sử dụng (ngoại trừ nước trộn).
- Không sử dụng phần vật liệu đã quá thời gian cho phép thi công.

## VỆ SINH

# Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestTile CE150**

Ngày tạo: **01.04.2025**



Vệ sinh dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch và xà phòng. Khi vật liệu đóng rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- BestTile CE150 không thuộc loại độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, BestTile CE150 có tính kiềm như các sản phẩm có chứa xi măng thông thường, nên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu.
- Cần mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ... khi sử dụng sản phẩm.
- Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

## MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.