

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestJoint CE200 Seal&Safe**

Ngày tạo: **01.04.2025**



MÔ TẢ SẢN PHẨM

BestJoint CE200 Seal&Safe là keo chà ron chuyên dụng dùng để trám các ron gạch, khe nhỏ và góc nhọn.

ỨNG DỤNG

- Gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch men và đá ốp lát.

ƯU ĐIỂM

- Không nứt, bong tróc và bám bụi.
- Độ dẻo cao, độ bám dính tốt.
- Cường độ phát triển nhanh và cao.
- Tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Thi công đơn giản.
- Thân thiện với sức khỏe con người và môi trường.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần: Xi măng, cốt liệu khoáng, phụ gia.

Trạng thái: Dạng bột khô màu trắng.

Tỉ lệ trộn: BestJoint CE200 Seal&Safe:Nước = 1: 0.30-0.35 (theo khối lượng).

Định mức sử dụng: (tham khảo bảng định mức keo).

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C - 35°C.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn: Tương thích với tiêu chuẩn CG1 của TCVN 7899-3:2008 (hoặc ISO 13007-3:2004).

Cường độ nén: > 15 MPa.

Cường độ uốn: ≥ 2.5 MPa.

Định mức keo chà ron:

Kích thước gạch (cm*cm)	Độ dày ron (mm)	Độ rộng ron (mm)						
		1	2	3	4	5	6	
2,5*2,5	4	2.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	Định mức tiêu thụ (m ²) cho 1kg BestJoint CE200
10*10	6	5.3	2.7	1.8	1.3	1.1	0.9	
20*20	6	10.6	5.3	3.5	2.7	2.1	1.8	
30*30	6	15.9	8.0	5.3	4.0	3.2	2.7	
30*60	10	12.7	6.4	4.2	3.2	2.5	2.1	
40*40	10	12.7	6.4	4.2	3.2	2.5	2.1	
60*60	10	19.1	9.5	6.4	4.8	3.8	3.2	
Ghi chú: Đây là định mức tiêu thụ ước tính. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất và phương pháp thi công.								

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần chà ron phải đảm bảo đủ thời gian cho phép sau khi ốp lát bằng keo dán gạch đá chuyên dụng, sau ít nhất 07 ngày nếu dán gạch bằng hồ dầu hoặc vữa xi măng cát
- Làm sạch (bằng cơ học) phần keo dán gạch thừa dính bám trong khe chà ron cho tới hết chiều dày của viên gạch, thổi hoặc hút sạch bụi bẩn và các tạp chất khác trên bề mặt và khe chà ron.

QUY TRÌNH THI CÔNG

Trộn:

- Cho lượng nước trộn theo tỷ lệ yêu cầu (30-35% trọng lượng bột) vào 1 thùng hoặc xô sạch (dụng cụ và thùng trộn keo chà ron phải đảm bảo sạch tuyệt đối để không làm ảnh hưởng tới màu sắc của keo), cho từ từ lượng bột vào trong lúc trộn đều bằng máy trộn cánh khuấy tốc độ chậm (300-400 vòng/phút) cho đến khi được hỗn hợp keo chà ron đồng nhất và không bị vón cục. Thời gian trộn khoảng 2-5 phút.
- Lưu ý vét sạch lượng bột trên thành xô trộn xuống hỗn hợp đang trộn để tránh dính bám.

Thi công chà ron:

- Dùng bay cao su hoặc bàn chà ron có độ đàn hồi (bằng vật liệu nhựa, cao su hoặc tương tự) trải và trám đầy keo chà ron vào khe gạch đến hết chiều sâu của khe. Tác dụng đàn hồi của bay cao su (hoặc bàn chà ron mềm) giúp keo được trám kín vào khe đồng thời làm sạch tương đối lượng keo ướt trên bề mặt gạch.
- Sau khoảng 10 phút hoặc khi lớp keo đã khô mặt (nhạt màu hơn so với lúc keo còn ướt sau khi trộn), dùng miếng bọt (xốp) hoặc khăn sạch đã giặt ướt và vắt còn ẩm nhẹ, lau sạch phần keo dính trên bề mặt gạch đồng thời tạo độ láng mượt trên bề mặt ron. Giặt sạch, vắt ẩm khăn và lau lại như vậy cho đến khi keo sạch hoàn toàn trên mặt gạch và chỉ để lại 1 lớp mờ.
- Dùng khăn hoặc miếng bọt (xốp) khác, khô hoàn toàn, lau lại lần cuối để làm sạch lớp keo mờ.

Lưu ý:

- Không trộn keo với xi măng hoặc bất cứ vật liệu nào khác.
- Chỉ sử dụng keo đã trộn trong thời gian cho phép.

Thông tin sản phẩm

Bảng dữ liệu kỹ thuật: **BestJoint CE200 Seal&Safe**

Ngày tạo: **01.04.2025**



- Với các loại gạch có độ xốp bề mặt, cần có biện pháp che phủ mặt gạch phù hợp (băng keo giấy) và chỉ sử dụng bay chỉ mềm (tiết diện nhỏ) để chà đúng khu vực tiết diện ron, tránh làm keo dính trên mặt gạch.

- Tuyệt đối tuân thủ 1 tỷ lệ nước trộn keo khi thi công trên diện tích lớn để tránh màu sắc keo không đồng nhất do tỷ lệ nước trộn khác nhau.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đông rắn bằng nước sạch và xà phòng. Khi vật liệu đông rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Vật liệu có tính kiềm do đó có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc trực tiếp. Khi thi công nên mang găng tay cao su, kính bảo hộ lao động và khẩu trang.
- Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải rửa bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng cách.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự kết quả kiểm tra nội bộ, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
- Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này nên thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình.
- BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm tại website công ty.